

153, Rue du Général de GAULLE
68440 Habsheim -France

Tél : +33(0) 389 443 868 Fax : +33(0) 389 650 595

Nr: **8038**

BEZEICHNUNG / DESIGNATION

745N Yg290 0,38mm

ELASTOMER TECHNISCHE DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Elastomer	/	Bauart/Type	NBR
Farbe / Color	/	/	Rot / Red

GEWEBE TECHNISCHE DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Material / Fiber	/	Bauart/Type	Viscose / Polyester
Fahdenzahl(KetteXSchuss) Count(WarpXWeft)	NF EN 1049-2	Zahl/cm - Number/cm	27 X 26,5
Dicke / Thickness	ISO 5084	mm	0,37

MEMBRANSTOFFE TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Dicke / Thickness	ISO 2286-3	mm	0,38 +/- 0,04
Flächengewicht / Surface density	ISO 2286-2	g/m ²	500
Berstfestigkeit/Bursting strength	ISO 13938-1	N/mm	20

Medium Beständigkeit / Resistance to fluids	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Quellung/Immersion PENTANE 72Std/25°C	ISO 1817	%Gewicht/Weight- %Dicke/Thickness	+2,2 / +2,5
Rücktrocknung/Drying 24Std/25°C + 3Std.100°C		"	-4,5 / -2,5
Quellung/Immersion FAM B 72Std/25°C		"	+27 / +32
Rücktrocknung/Drying 24Std/25°C + 3Std.100°C		"	-6 / -3
Quellung/Immersion GASOIL 72Std/80°C		"	+7,8 / +5
Quellung/Immersion IRM 903 72Std/100°C		"	+7,3 / +5

Glasübergangstemperatur / DSC	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
	EN ISO 11357-1	°C	-23

Querdichtheit / Antiweaking	Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
	MOL 8	Ja/Yes - Nein/No	Nein / No

Erstell Datum / Date of Creation
21/07/2003

Anderungdatum / Updating
14/02/2013

Erstell vom Labor
Edited by the Laboratory:
Ludovic Trognon

Akzeptiert vom Leiter Entw. Material
Checked by the Material R&D Manager:
J-L BARRAU

Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern .
Beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.
The values written above are averaged values from results of several samples.
All these values are given for information. No warranty can follow from this document.

EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DÜRFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG.
THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE. THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.